

修补胶棒 Multi



快速固化，矿物质填充，饮用水认证
耐温范围：-25°C 至 +120°C

该产品固化迅速、效果持久、弹性良好、无收缩，是一款用于维护维护的通用型产品。它适用于几乎所有材质，如金属、木材、石材、陶瓷、塑料等；可填充裂缝、孔洞等各种泄漏、破损的地方。WEICON 修补胶棒 Multi 的通用性让它得以在各种工业、手工及DIY领域大展身手。



技术参数

基础成分	环氧树脂矿物质填充
质地	膏状
重量混合比例（树脂/固化剂）	1:1
固化后的颜色	白色
混合物密度	1,9 g/cm³
最大粘接缝隙	15 mm
操作温度	+10 至 +40 °C
固化温度	+6 至 +40 °C
温度为+20°C、混合物重量为25g时的可操作时间	4 min.
达到初始强度（35%强度）所需时间	15 min.
达到机械强度（50%强度）所需时间	60 min.
达到最终强度（100%强度）所需时间	24 h
抗压强度(依据 DIN 53281-83)	40 N/mm²
依据 DIN 532832，在+25°C 温度下，7天后的平均拉伸剪切强度为	钢，喷砂处理: 6,5 N/mm²
邵氏硬度 D	70
导热系数	0,40 W/m.K
线性收缩率	0,02 %
介电强度(依据 ASTM D 149)	3,0 kV/mm

提示
本资料中列出的所有产品，其参数和建议是在实验室的测试结果及经验总结，不得被视为对产品特性的保证。由于每一个用的实际应用情况并不在我们的认知、控制及责任范围内，我们对这些信息并不承担任何义务。我们保证我们的产品符合并遵守我们销售条款中承诺的高品质、无瑕疵的要求。我们建议用户通过自行试验来论证其希望选用的产品是否完全符合预期。因用户未遵照指定的操作方法使用产品而造成损失的情况，用户将独自承担全部责任。

热膨胀系数	30-40 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹
耐温性	-25 至 +120 短时可达 +150 °C

表面预处理

为确保粘接效果，待粘接的物体表面需干燥、清洁（可使用 WEICON 表面清洁剂进行清洁与去脂）。

操作

WEICON 修补胶棒单次涂层的最大厚度为15mm。技术参数表中所体现的可操作时间指的是在室温环境下，使用25克修补胶棒的可操作时间。如果需要使用的材料质量大于该数值，则固化时间会缩短，这是由环氧树脂典型的热反应所致（放热反应）。更高的环境温度也会加快固化速度（根据经验，以室温为基准，环境温度每增加10°C，可操作时间和固化时间将减半）。若温度低于16°C，则可操作时间和固化时间将被极大延长；温度低于5°C，则不会发生任何化学反应。

储藏

在室内恒温+20°C、干燥且未拆封的情况下，WEICON 修补胶棒可存放至少18个月。避免阳光直射。

安全与健康

使用 WEICON 产品时，需注意产品的物理性、安全性、毒理性、生态性的详细参数以及我们 EG 材料安全数据表（www.weicon.com）的具体信息。

包装

10539057	修补胶棒 Multi 57 g
10539115-47	修补胶棒 Multi 115 g

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322
0
info@weicon.de

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709
0088
info@weicon.co.za

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Czech Republic
s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weiconcz.cz

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd.
Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730
763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it