

技术参数表

修订日期 12.12.2017 - 页数 1/1

螺纹记号胶



储藏

螺纹记号胶在室温环境下，可原装密封保存至少12个月。避免热源与阳光直射。

安全与健康

使用WEICON产品时，需注意产品的物理性、安全性、毒理性、生态性的详细参数以及我们EG材料安全数据表 (www.weicon.com) 的具体信息。

包装

30020030	螺纹记号胶 30 g 红色
30020060	螺纹记号胶 60 g 红色
30021030	螺纹记号胶 30 g 黄色
30021060	螺纹记号胶 60 g 黄色
30022030	螺纹记号胶 30 g 绿色
30022060	螺纹记号胶 60 g 绿色

干燥迅速，不导电，耐各种化学物质

螺纹记号胶是一款溶剂型、固化迅速的锁固、记号漆。它的粘附性能好，可附着于几乎所有材料。

该款产品作为可去除的记号胶，主要应用于防止外人未经允许松脱螺栓、作为隔绝胶为导电部件进行绝缘处理，且能够防止由接触引起的腐蚀。

螺纹记号胶具有较好的防水、防汽油、柴油、矿物油和石蜡油的性能，同时可以耐稀释后的酸和碱。

螺纹记号胶是所有螺纹连接不可或缺的帮手，它确保螺栓及连接件被人为松脱后可及时发现。在质量监督、生产监控及产品检验环节，记号胶是视觉检测的必备用品。

螺纹记号胶有黄、绿、红三种颜色。

技术参数

颜色	红色 (RAL 3000), 黄色 (RAL 1021), 绿色 (RAL 6010)
光泽度	雾面
依据 Brookfield 在温度+25°C时的粘度	1.500 mPa·s
操作温度	+5至+120 °C
完全干燥所需时间	5 分钟
完全固化所需时间	60 分钟
达到最终强度 (100%) 所需时间	12 h
断裂强度	2,7 Nm
保存期限	12 个月
耐温性	-60至+120 °C

提示

本资料中列出的所有产品，其参数和建议是在实验室的测试结果及经验总结，不得被视为对产品特性的保证。由于每一个用的实际应用情况并不在我们的认知、控制及责任范围内，我们对这些信息并不承担任何义务。我们保证我们的产品符合并遵守我们销售条款中承诺的高品质、无瑕疵的要求。我们建议用户通过自行试验来论证其希望选用的产品是否符合预期。因用户未遵照指定的操作方法使用产品而造成损失的情况，用户将独自承担全部责任。

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322
0
info@weicon.de

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709
0088
info@weicon.co.za

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Czech Republic
s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weiconcz.cz

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd.
Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730
763
office@weicon.com