

黑色密封胶



超强耐油脂

WEICON Black Seal 黑色硅树脂耐高温达+280°C。该产品不含化学溶剂，强度高，耐压力，耐老化，弹性出色（断裂伸长率约为300%）。

Black Seal 黑色硅树脂专门针对需要耐油耐脂的工况。WEICON Black Seal 黑色硅树脂能够用于变速箱、阀门和引擎盖、储油槽、水泵、齿轮和轴承、法兰、油罐等的密封。

技术参数

基础成分	单组份矽氧树脂 (乙酸盐)
密度	1,04 g/cm ³
粘度	膏状
垂流 (依据 ASTM D 2202)	> 1 mm
操作温度	+5 至 +35 °C
固化方式	湿气固化
固化条件	+5至+40°C温度环境及30%至95%相对空气湿度
表干时间*	7 分钟
固化速度 (首24个小时)	2 -3 mm
体积变化 (依据 DIN 52451)	< -6 %
最大粘接缝隙	5 mm
最大缝隙宽度	25 mm
保存期限 (+5°C 至 +25°C)	12 个月
邵氏硬度 A (依据 DIN 53505 / ASTM D 2240) ± 5	37
235_reis	470 %
236_Zug	2,2 N/mm ²
240_Dehtsp	0,7 N/mm ²
形变极限	15 %
是否可涂漆 (湿涂)	没有
可燃性等级 (DIN 4102)	B 2
耐温性	-40至+280, 短时 (约2小时) 可达+300 °C

提示
本资料中列出的所有产品，其参数和建议是我们在实验室的测试结果及经验总结，不得被视为对产品特性的保证。由于每一个用的实际应用情况并不在我们的认知、控制及责任范围内，我们对这些信息并不承担任何义务。我们保证我们的产品符合并遵守我们销售条款中承诺的高品质、无瑕疵的要求。我们建议用户通过自行试验来论证其希望选用的产品是否完全符合预期。因用户未遵照指定的操作方法使用产品而造成损失的情况，用户将独自承担全部责任。

ISSA 编码	75.634.24/25/26
IMPA 编码	81 52 84/85/86

*50%空气湿度和+23°C环境温度下的测试结果

表面预处理

待粘接的物体表面需清洁、无油脂。大多数污垢（如油、脂、粉尘、污渍等）都能用WEICON表面清洁剂除去。针对严重污染的金属表面，我们推荐使用WEICON清洁喷剂S；针对老化的油漆或胶水残留物，我们建议使用WEICON密封胶去除喷剂。多数材料都能够很好地进行同材及异材粘接。针对少数特殊材料或极端工况，我们建议在涂胶之前先使用底漆进行预处理。详细说明请参见底漆选型表。使用机械方式对待粘接的表面进行预处理（如研磨或喷砂），能够大大提升粘接效果。

操作

胶瓶包装的操作

针对310 ml胶瓶，可使用手动胶枪，也可使用空压式胶枪（我们推荐WEICON空压式胶枪），亦或是使用自动点胶机。

管状包装的操作

手动挤压瓶身，使用后即刻将瓶口密封。胶水开封后需尽快使用完毕。

粘接

为确保最佳的粘接效果，需在涂上胶水的材料表面形成第一层薄膜之前，将粘接部件进行接合。

储藏

在未开封且存放于正常环境（23°C，50%相对湿度）的情况下，WEICON单组份弹性密封胶的保质期为12个月。

安全与健康

使用WEICON产品时，需注意产品的物理性、安全性、毒性、生态性的详细参数以及我们EG材料安全数据表（www.weicon.com）的具体信息。

包装

13051085	黑色密封胶 85 ml 黑色
13051200	黑色密封胶 200 ml 黑色
13051310	黑色密封胶 310 ml 黑色

产品配件

13250000	胶瓶切刀, 310 ml
13250001	压力胶枪, 310 ml
13250002	压力胶枪特殊款, 310 ml
13250009	空压胶枪, 310 ml
13955031	V型喷嘴, 310 ml

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322
0
info@weicon.de

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709
0088
info@weicon.co.za

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Czech Republic
s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weiconcz.cz

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd.
Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730
763
office@weicon.com