

## 技术参数表

修订日期 12.12.2017 - 页数 1/2

## Flex 310 M® 液体胶



## 液态，自流平

Flex 310 M液体胶似一款能自流平的单组份灌封及涂层材料，其基础成为聚氧丙烯。

Flex 310 M液体胶具永久弹性，固化后可上漆。这款弹性密封胶固化时无气味，耐风化、耐紫外线。它的抗老化能力极强，且不含硅。

Flex 310 M液体胶能够粘接及密封各种材质，如金属、多种塑料、陶瓷、木材、玻璃及石材。此外，它还可以用于绝缘和浸渗。

该产品适用于多种工业领域，如容器/仪器制造、车身、汽车、集装箱制造、管道/仪表制造、能源和电力工业、隔绝/绝缘技术以及塑料技术。

ISEGA

## 技术参数

基础成分	单组份MS聚合物
密度	1,48 g/cm <sup>3</sup>
粘度	7.000 mPa·s
垂流 (依据 ASTM D 2202)	液态, 自流平
操作温度	+5 至 +40 °C
固化方式	湿气固化
固化条件	+5至+40°C温度环境及30%至95%相对空气湿度
表干时间*	40 分钟
固化速度 (首24个小时)	2 -3 mm
体积变化(依据 DIN 52451)	-9 %

## 提示

本资料中列出的所有产品，其参数和建议是在实验室的测试结果及经验总结，不得被视为对产品特性的保证。由于每一个用的实际应用情况并不在我们的认知、控制及责任范围内，我们对这些信息并不承担任何义务。我们保证我们的产品符合并遵守我们销售条款中承诺的高品质、无瑕疵的要求。我们建议用户通过自行试验来论证其希望选用的产品是否完全符合预期。因用户未遵照指定的操作方法使用产品而造成损失的情况，用户将独自承担全部责任。

最大粘接缝隙	0,5 mm
最大缝隙宽度	25 mm
保存期限 ( +5°C 至 +25°C )	12 个月
邵氏硬度 A (依据 DIN 53505 / ASTM D 2240) ± 5	43
断裂伸长率(依据 DIN 53504/ASTM D412)	400 %
粘合剂抗拉强度	2,2 N/mm <sup>2</sup>
平均拉伸剪切强度(依据 DIN 53283/ASTM D 1002)	1,8 N/mm <sup>2</sup>
断裂抗性(依据 DIN 53515/ASTM D 1002)	11 N/mm <sup>2</sup>
形变极限	10 %
可燃性等级 (依据 DIN 4102)	B 2
特定正向电阻	1,1 x 10 <sup>12</sup> Ohm/cm
涂层厚度	2,3 mm
耐温性	-40至+90, 短时 (约2小时) 可达+120 °C

\*50%空气湿度和+23°C环境温度下的测试结果

## 表面预处理

待粘接的物体表面需清洁、无油脂。大多数污垢（如油、脂、粉尘、污渍等）都能用WEICON表面清洁剂去除。针对严重污染的金属表面，我们推荐使用WEICON清洁剂S；针对老化的油漆或胶水残留物，我们建议使用WEICON密封胶去除剂。多数材料都能够很好地进行同材及异材粘接。针对少数特殊材料或极端工况，我们建议在涂胶之前先使用底漆进行预处理。详细说明请参见底漆选型表。使用机械方式对待粘接的表面进行预处理（如研磨或喷砂），能够大大提升粘接效果。

## 操作

## 使用方法

适用于310 ml胶瓶的手动胶枪，气动胶枪（我们建议使用带活塞连杆的胶枪），自动点胶系统

## 将待粘接部件进行粘合

为了达到最佳的浸润效果，涂胶后的待粘接部件需在胶水表面形成干膜前（表干时间）进行粘合操作。

## 储藏

在未开封且存放于正常环境（23°C，50%相对湿度）的情况下，WEICON单组份弹性密封胶的保质期为12个月。

## 安全与健康

使用WEICON产品时，需注意产品的物理性、安全性、毒性、生态性的详细参数以及我们EG材料安全数据表（www.weicon.com）的具体信息。

## 包装

13333310

Flex 310 M® 液体胶 310 ml

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters)  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322  
0  
info@weicon.de

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709  
0088  
info@weicon.co.za

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca  
www.weicon.ca

WEICON Czech Republic  
s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weiconcz.cz

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd.  
Şti.  
Turkey  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr  
www.weicon.com.tr

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730  
763  
office@weicon.com

## 技术参数表

修订日期 12.12.2017 - 页数 2/2

## 产品配件

13250000

胶瓶切刀,

13250001

压力胶枪,

13250002

压力胶枪特殊款,

13250009

空压胶枪,

## 提示

本资料中列出的所有产品，其参数和建议是我们在实验室的测试结果及经验总结，不得被视为对产品特性的保证。由于每一个用的实际应用情况并不在我们的认知、控制及责任范围内，我们对这些信息并不承担任何义务。我们保证我们的产品符合并遵守我们销售条款中承诺的高品质、无瑕疵的要求。我们建议用户通过自行试验来论证其希望选用的产品是否完全符合预期。因用户未遵照指定的操作方法使用产品而造成损失的情况，用户将独自承担全部责任。

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters)  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322  
0  
info@weicon.de

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709  
0088  
info@weicon.co.za

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca  
www.weicon.ca

WEICON Czech Republic  
s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weiconcz.cz

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd.  
Şti.  
Turkey  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr  
www.weicon.com.tr

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730  
763  
office@weicon.com